

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2001115
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

ГОСТ 33133-2014

 Дата изготовления 27/01/2020
 Дата отбора проб 27/01/2020
 Номер партии 55
 Номер резервуара 1425
 Уровень наполнения(см) -
 Масса нетто(т) 800
 Дата проведения анализа 27/01/2020
 Дата выдачи паспорта 27/01/2020

Декларация о соответствии

ЕАЭС № RU Д-РУ.АГ78.В.33253.

Срок действия по 09.11.2020 г.

 Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
 Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС	Нормы по ГОСТ 33133-2014	Фактические данные	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	71 - 100	71 - 100	79	ГОСТ 33136
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	47	47.4	ГОСТ 33142
3	Растяжимость при 0 °С, см, не менее	3.7	3.7	4.1	ГОСТ 33138
4	Температура хрупкости, °С, не выше	-18	-18	Минус 19	ГОСТ 33143
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	230	299	ГОСТ 33141
6	Изменение массы образца после старения, %, не более	0.6	0.6	0.3	ГОСТ 33140
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более	7	7	6.2	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее		400*	79	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см ³		Не нормируется. Определение обязательно*	0.9963	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С		Не нормируется. Определение обязательно*	55.6	ASTM D 938

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 33133-2014 и Техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок гарантийного использования битума не менее 12 мес. с момента изготовления.

* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС



М.П.

Начальник ОТК (нач. смены)



Евлампьева Л.А.

Старший лаборант



Козелкова Т.А.