ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Юридический адрес: 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9. E-mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com; телефон ЦЗЛ (83145) 53509; телефон сбытовой компании (83145) 55444

П А С П О Р Т П Р О Д У К Ц И И № 2001088

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130

Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АГ78. Н02254
срок действия по 05.09.2022г.

Дата изготовления 27/01/2020
Дата отбора проб 27/01/2020
Номер партии: 28
Номер резервуара : Е-10,11
Замер резервуара (см): -
Тоннаж (тн): 300
ГОСТ 22245-90 с изм.1

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 22245-90 с изм.1	Фактически	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С, не менее	 91 - 130 28	 110 28	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	43	44	ГОСТ 11506
3	Растяжимость, см, не менее: при 25 °С при 0 °С	 65 4.0	 150 5.0	ГОСТ 11505
4	Температура хрупкости, °С, не выше	- 17	Минус 19	ГОСТ 11507
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	292	ГОСТ 4333
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	5	5	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 ГОСТ 22245
7	Индекс пенетрации	От - 1.0 до + 1.0	Минус 0.8	ГОСТ 22245 приложение 2
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее	400*	110	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см3	Не нормируется. Определение обязательно*	0.9881	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С	Не нормируется. Определение обязательно*	54.0	ASTM D 938

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Качество продукции соответствует ГОСТ 22245-90 с изм.1
Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Место для печати ОТК

Начальник ОТК (нач. смены) Королева Н.К.
Старший лаборант Шерстнева Е.В.
Дата проведения анализа 27/01/2020
Дата выдачи паспорта 27/01/2020